

信诺®溶剂型涂料用特种助剂

产品编号

信诺®WE-D311R

组 成

特殊改性聚酯树脂溶液

物化指标

名称	外 观	溶 剂	密度(g/ml) (25±1)°C	黏度 (25±0.2)°C	活性物含量 (%)	闪点 (°C)
信诺® WE-D311R	无色至微黄 色透明液体	二元酯	1.14-1.18	M-R (气泡黏度计法)	50	>100

应用领域

溶剂型涂料 油墨 光固化涂料

建议用量

名称	总配方%
信诺®WE-D311R	1.5-3.0

加入方法

可在研磨阶段或最后稀释阶段加入。

应用特性和优点

名称	特性和优点
信诺®WE-D311R	用来提高涂料对金属、矿物和一些塑料上的附着力及层间附着力；增进涂膜的延展性与耐冲击性；具有高度的耐光、耐候性和耐皂化性；具有与基料、颜填料和表面活性剂的混溶性；不影响涂料的储存安定性；含有羟基基团，应用在 UV 涂料和油墨中可增加层间附着力。原信诺®WE-D311 的非限制性货物。

包装

25KG 180KG

容器未完全用空前，使用后须立即紧闭。

储存稳定性

应放在阴凉干燥的地方，未开封的原包装中保存 24 个月。按非危险品运输。

技术咨询：137 7370 5518

以上是有关我们产品的最新资讯，但由于受到各类配方及生产条件不同因素的影响，请务必按照贵公司之生产条件做适当的调整。我们无法为各种个别特殊情况做出担保，包括专利权益。