

# 信诺®聚酯改性聚硅氧烷流平剂

## 产品编号

信诺®WE-D510R

## 组 成

聚酯改性聚硅氧烷共聚物

## 物化指标

名 称	外 观	溶 剂	密度(g/ml) (25±1)℃	黏度(s) (25±0.2)℃	活性物含量 (%)	闪点 (℃)
信诺® WE-D510R	无色至微黄色 透明液体	二元酯	1.06-1.10	6-20 (涂-4 杯法)	25	>100

## 应用领域

溶剂型涂料 光固化涂料

## 建议用量

名 称	%添加量(总配方)
信诺®WE-D510R	0.1-0.5

## 加入方法

用涂料体系的溶剂预稀释后加入易混合，可后添加。

## 应用建议

名称	清漆透明性	脱泡性	动态表面张力	静态表面张力	滑爽性	防桔皮能力
信诺®WE-D510R	5	2	3	2	3	2

0=无效 5=非常优秀

## 应用特性和优点

名 称	特性和优点
信诺®WE-D510R	降低漆膜表面的摩擦系数，增加滑爽性能、改善抗刮擦能力、提高光泽度。适用高温烤漆体系，良好的重涂性，不影响层间附着力。原信诺®WE-D510/510N 的非限制性货物。

## 包装

25KG 180KG

容器未完全用空前，使用后须立即紧闭。

## 储存稳定性

应放在阴凉干燥的地方，未开封的原包装中保存 24 个月。按非危险品运输。

技术咨询：137 7370 5518

以上是有关我们产品的最新资讯，但由于受到各类配方及生产条件不同因素的影响，请务必按照贵公司的生产条件做适当调整。我们无法为各种个别情况做出担保，包括专利权益。