

## 信诺®氟素表面活性剂

产品编号  
信诺®WE-D8900N

组 成  
氟碳化合物

### 物化指标

名称	外 观	溶 剂	密度(g/ml) (25±1)℃	黏度 (25±0.2)℃	固体含量(%) (140℃ 2h)	闪点 (℃)
信诺® WE-D8900N	微黄色至黄色半透明粘稠液体	—	1.11-1.15	≥Z1 (气泡黏度计法)	≥96	>100

### 应用领域

溶剂型涂料 光固化涂料

### 建议用量

名称	%添加量(总配方)
信诺®WE-D8900N	0.05-0.5

### 加入方法

用合适的溶剂稀释后再加入到涂料体系中，可在生产过程的任何阶段加入，包括后加入。

### 应用建议

名称	清漆透明性	防桔皮能力	脱泡性	动态表面张力	静态表面张力
信诺®WE-D8900N	5	5	1	4	3.5

0=无效 5=非常优秀

### 应用特性和优点

名称	特性和优点
信诺®WE-D8900N	优异的清漆相容性；优异的长波流平性，防止桔皮现象；较好的抗缩孔能力；有效提高漆膜鲜映性和光泽。

### 包装

25KG 180KG

容器未完全用空前，使用后须立即紧闭。

### 储存稳定性

应放在阴凉干燥的地方，未开封的原包装中保存 24 个月。按非危险品运输。

技术咨询：137 7370 5518

以上是有关我们产品的最新资讯，但由于受到各类配方及生产条件不同因素的影响，请务必按照贵公司的生产条件做适当调整。我们无法为各种个别情况做出担保，包括专利权益。