

信诺®防涂鸦和易清洁树脂

产品编号

信诺®WE-D9540

组 成

有机硅改性羟基丙烯酸树脂溶液

物化指标

名 称	外 观	溶 剂	密度(g/ml) (25±1)℃	黏度 (mPa·s) (25±0.2)℃	固体含量(%) (140℃ 2h)	羟值 (mgKOH/g 按 100%固体份计)
信诺® WE-D9540	微黄色 透明液 体	醋酸丁酯/ 丙二醇甲醚 醋酸酯	0.98-1.02	100-1000 (旋转黏度计 法)	50±3	130

应用特性和优点

名 称	特性和优点
信诺® WE-D9540	增加滑爽性；改进疏水、疏油性；提供防记号笔擦拭性能；具有荷叶效果。与防涂鸦助剂相比防涂效果及耐酒精擦拭性能更优。适用燃具灶、大理石表面及其他金属表面防油抗污易清洁处理。

施工说明

1、PU 漆建议配方

组分	名称	比例%
A 组分	信诺®WE-D9540	50
	溶剂	49.5
	催干剂（1%）	0.5
B 组分	N3390	12

注：N3390 的 NCO%=19.6，德国拜耳公司生产；

A、B 组分混合后，在有盖子的条件下，储存期为 5-7 小时。所以，混合后的物料应尽快使用，否则物料会胶化，无法使用。

2、烤漆建议配方

名称	比例%
信诺®WE-D9540	50
丁醚化氨基树脂	10
溶剂	38.5
附着力促进剂	1
酸催化剂	0.5
合计	100

注：本配方中使用的氨基树脂为三木 582，使用时可根据具体要求作进一步调整。

建议烘烤温度：80℃ 1 小时或 150℃ 5 分钟

建议烘烤温度：150℃ 30 分钟或 210℃ 90 秒

包装

25KG 180KG

容器未完全用空前，使用后须立即紧闭。

储存稳定性

应放在阴凉干燥的地方，未开封的原包装中保存 36 个月。

技术咨询：136 9566 2277

以上是有关我们产品的最新资讯，但由于受到各类配方及生产条件不同因素的影响，请务必按照贵公司的生产条件做适当调整。我们无法为各种个别情况做出担保，包括专利权益。