

## 信诺®氟素表面活性剂

### 产品编号

信诺®WE-D8987

### 组 成

氟碳化合物溶液

### 物化指标

	外 观	溶 剂	密度(g/ml) (25±1)°C	黏度 KU (23±0.5)°C	固体含量(%) (140°C 2h)
信诺® WE-D8987	微黄色透明 液体	醋酸丁酯/ 丙二醇甲醚醋酸酯	1.08-1.12	58.1-70.3 (斯托默黏度计法)	70±3

### 应用领域

溶剂型涂料

### 建议用量

	%添加量(总配方)
信诺®WE-D8987	0.05-0.8

### 加入方法

可在生产过程的任何阶段加入，包括后加入。

### 应用建议

名称	清漆透明性	防桔皮能力	脱泡性	动态表面张力	静态表面张力
信诺®WE-D8987	0	5	5	4	3.5

0=无效      5=非常优秀

### 应用特性和优点

	特性和优点
信诺®WE-D8987	优异的消泡性能；优异的长波流平性，防止桔皮现象；优异的抗缩孔能力。不适用清漆和光固化涂料。

### 包装

25KG      180KG

容器未完全用空前，使用后须立即紧闭。

### 储存稳定性

应放在阴凉干燥的地方，未开封的原包装中保存 24 个月。

技术咨询：136 9566 2277

以上是有关我们产品的最新资讯，但由于受到各类配方及生产条件不同因素的影响，请务必按照贵公司的生产条件做适当调整。我们无法为各种个别情况做出担保，包括专利权益。