

# 信诺®聚醚改性聚硅氧烷有机硅助剂

## 产品编号

信诺®WE-D559

## 组 成

含羟基官能团的聚醚改性聚硅氧烷共聚物

## 物化指标

名 称	外 观	溶 剂	密度(g/ml) (25±1)°C	黏度 (s) (25±0.2)°C	活性物含 量%	闪点 (°C)
信诺® WE-D559	浅琥珀色 透明液体或 膏状物	— —	1.01-1.05	50-90 (涂-4 杯法)	100	>100

## 应用领域

溶剂型涂料和油墨、水性涂料和油墨、光固化涂料和油墨

## 建议用量

名 称	%添加量(总配方)
信诺®WE-D559	0.05-0.5

## 加入方法

直接添加或将原液用有机溶剂、水将其稀释后再添加到树脂体系中。

## 应用特性和优点

名 称	特性和优点
信诺®WE-D559	含有反应性官能团的 ABA 型有机硅共聚物,用来提高涂料、油墨的流平性、润湿性和光泽度。

## 包装

25KG     180KG

容器未完全用空前,使用后须立即紧闭。

## 储存稳定性

应放在阴凉干燥的地方,未开封的原包装中保存 24 个月。按非危险品运输。

技术咨询: 137 7370 5518

以上是有关我们产品的最新资讯,但由于受到各类配方及生产条件不同因素的影响,请务必按照贵公司的生产条件做适当调整。我们无法为各种个别情况做出担保,包括专利权益。